

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00950

(номер сертификата соответствия)

038939

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Раменский филиал акционерного общества «ЭЛОКС-ПРОМ».

ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898. Юридический адрес: 121059, г. Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение I, комната 3.

Телефон: (495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Раменский филиал акционерного общества «ЭЛОКС-ПРОМ».

ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898. Адрес производства: 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Дойинское шоссе.

Телефон: (495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».

ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитное покрытие на основе низкомолекулярного каучука «Силотерм ЭП-6М», выпускаемое по ТУ 2257-002-33680530-02. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением №1)», ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы». (см. приложения на бланках № 011117, № 011118, № 011119, № 011120).

код ОКПД2
20.59.59.900код ТН ВЭД
3824 99 700 00**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № 001666/ЕМ-16, № 001667/ЕМ-16, № 001668/ЕМ-16, № 001669/ЕМ-16, № 001670/ЕМ-16, № 001671/ЕМ-16, № 001672/ЕМ-16, № 001673/ЕМ-16, № 001674/ЕМ-16, № 001675/ЕМ-16, № 001676/ЕМ-16, № 001677/ЕМ-16, № 001678/ЕМ-16, № 001679/ЕМ-16, № 001680/ЕМ-16, № 001681/ЕМ-16, № 001682/ЕМ-16, № 001683/ЕМ-16, № 001684/ЕМ-16, № 001685/ЕМ-16, № 001686/ЕМ-16, № 001687/ЕМ-16, № 001688/ЕМ-16, № 001689/ЕМ-16 от 22.09.2025 года.

ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)

ТУ 2257-002-33680530-02.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.09.2025 г. по 21.09.2030 г.



М.П.

ОС

"ПожГарант"

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М. Е.

Секерин Е. С.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном ресурсе СМН «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00950
(номер сертификата соответствия)

011117
(учетный номер бланка)

1. Балка двутавровая № 12Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 2,34 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,8 мм и расходе 2,34 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

2. Балка двутавровая № 12Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 2,34 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 3,29 мм и расходе 4,27 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

3. Балка двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 4,0 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,50 мм и расходе 1,95 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

4. Балка двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 4,0 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 2,55 мм и расходе 3,32 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

5. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 0,93 мм и расходе 1,21 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

6. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,59 мм и расходе 2,07 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

7. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 4,58 мм и расходе 5,95 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00950
(номер сертификата соответствия)

011118
(учетный номер бланка)

8. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 5,79 мм и расходе 7,53 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

9. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 0,75 мм и расходе 0,98 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

10. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,20 мм и расходе 1,56 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

11. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 2,85 мм и расходе 3,71 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

12. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 4,53 мм и расходе 5,89 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

13. Балка двутавровая № 12Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 2,34 мм), покрытая грунтовкой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,8 мм и расходе 2,34 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

14. Балка двутавровая № 12Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 2,34 мм), покрытая грунтовкой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 3,29 мм и расходе 4,27 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00950
(номер сертификата соответствия)

011119
(учетный номер бланка)

15. Балка двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 4,0 мм), покрытая грунтовой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,50 мм и расходе 1,95 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

16. Балка двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 4,0 мм), покрытая грунтовой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 2,55 мм и расходе 3,32 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

17. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 0,93 мм и расходе 1,21 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

18. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,59 мм и расходе 2,07 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

19. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 4,58 мм и расходе 5,95 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

20. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 5,79 мм и расходе 7,53 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00950
(номер сертификата соответствия)

011120
(учетный номер бланка)

21. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 0,75 мм и расходе 0,98 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

22. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,20 мм и расходе 1,56 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

23. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 2,85 мм и расходе 3,71 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

24. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовкой Силотерм-Антикор ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 толщиной сухого слоя 0,05 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 4,53 мм и расходе 5,89 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.