

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04265
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380754
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6. ОГРН:
(наименование и место- 1027700131898. Телефон (495) 989-60-23, факс (495) 989-60-23.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6
(наименование и место- адрес производства: 140143, Московская область, п. Родники, ул. Трудовая, д.10.
нахождение изготовителя продукция) ОГРН: 1027700131898. Телефон (495) 989-60-23, факс (495) 989-60-23.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации. 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие огнезащитное «Силотерм ЭП-6М» на основе
низкомолекулярного каучука для защиты стальных
конструкций, изготовленное по ТУ 2257-002-33680530-02
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
с изм. 02. Нанесение покрытия в соответствии с технологическим регламентом для
конструкций из стали от 27.08.2013 г. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный Закон
№ 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 N
117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), за соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности."
см. приложение, бланк № 0530056

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № K05697-ТР, № K05698-ТР, № K05699-ТР,
№ K05700-ТР от 18.09.2014 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по
сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН12
выдан 25.08.2010г. МЧС России. Акт анализа состояния производства № 5857-АП от 06.06.2014 ОС
«ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. Место нанесения
знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2014 по 18.09.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Трошина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.04265

(обязательная сертификация)

ТР

0530056

(учетный номер бланка)

5-я группа огнезащитной эффективности

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 20 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, при толщине сухого слоя покрытия не менее 1,1 мм, с расходом покрытия 1,32 кг/м² при нанесении на грунтовку марки ГФ-021 толщиной 0,05 мм;

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 55Б1 с приведенной толщиной металла 5,95 мм, при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,6 мм с расходом покрытия 0,72 кг/м² при нанесении на грунтовку марки ГФ-021 толщиной 0,05 мм –

время достижения предельного состояния образца 47 минут;

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 55Б1 с приведенной толщиной металла 5,95 мм, при толщине сухого слоя покрытия не менее 2,3 мм с расходом покрытия 2,76 кг/м² при нанесении на грунтовку марки ГФ-021 толщиной 0,05 мм –

время достижения предельного состояния образца 91 минута;

при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 30К3 с приведенной толщиной металла 8,69 мм, при толщине сухого слоя покрытия не менее 1,53 мм с расходом покрытия 1,84 кг/м² при нанесении на грунтовку марки ГФ-021 толщиной 0,05 мм –

время достижения предельного состояния образца 92 минуты



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

В.В. Трошина